Zydex®

Elastobar™

Película de copolímero Acrílico para una protección de larga vida

Membrana elastomérica y pegante para superficies de concreto o cementosas tratadas con Zycosil Conc

Elastobar™

Película de Copolímero Acrílico para una protección de larga vida

DESCRIPCIÓN

Elastobar se utliza para formar una membrana elastomérica transparente sobre el hormigón que sella micro-macro grietas y poros. Las grietas se llenan mezclando Elastobar con cemento y arena.

Su composición acrílica garantiza una excelente estabilidad UV, alta resistencia y alargamiento de 200 - 250%.

CARACTERÍSTICAS

- Forma una barrera de membrana elastomérica cruzada transparente sobre el hormigón.
- Sella micro y macro grietas y poros.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARÁMETROS	Elastobar™
Apariencia	Blanco lechoso
Ph a 25°C	6.5 a 8
Viscosidad a 25°C	25 - 500 cps
Contenidos sólidos	50 +/- 2%
Gravedad específica	1.02 +/- 0.01%
Punto de Inflamación	A base de agua, no inflamable

APLICACIONES

- Losas
- Techos
- Terrazas
- Balcones
- Podios
- Piscinas
- Tanques de agua
- Plantas de tratamiento de aguas residuales
- Sótanos
- Muros de contención
- Recursos hídricos
- Baños

MÉTODOS DE APLICACIÓN Y COBERTURA

Elastobar Membrana Elastocoat	Mezclar 1kg de Elastobar con 1kg de cemento y homogenizar hasta obtener una pasta uniforme. Añadir suficiente agua para una consistencia cepillable.	Cobertura: 1 m^2 / mezcla 1mm, 3-4 capas. Aplicar todas las capas sobre base húmeda.
Elastobar Sellador de grietas	Añadir 1 kg de cemento con 1.5 kg de arena fina. Añadir 0.25 kg de Elastobar y 0.4 - 0.5 litros de agua.	———

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Limpiar y suavizar la superficie de hormigón de todo rastro de polvo, materiales extraños, materiales sueltos o cualquier depósito de contaminación con un cepillo de alambre /soplador de aire / chorro de agua de alta presión.

CURADO Y SECADO

Secado al sol (>/= 25°C) por 6 - 12 horas

ALMACENAMIENTO

Almacenar en sombra alejado de la luz directa del sol. Mantener a una temperatura de 5 - 45°C. Protejer de temperaturas extremas. Tiempo de vida útil 24 meses con un correcto almacenamiento.

PRESENTACIÓN

1 Kg.

Distribuido por:

BREM Cía. Ltda.
Environmental Solutions

Alonso Jerves N26-114 y Av. Orellana
T: (593 2) 2902-425 / (593-2) 2902-426
E: info@brem.com.ec
W: www.brem.com.ec
Quito - Ecuador

Zydex®
Zydex Industries
E-mail . zycosil@zydexindustries.com
www.zydexindustries.com